FICHE TECHNIQUE

Référence technique : JC03067FA

Classification : **famille I – Classe 6a**

Date : 16 avril 2014 **Indice : 001**

BECKRYLAC DT61/SC GRIS FS26231 R3384

Code article : PUS23744G

Fonction : Peinture de finition polyuréthanne à hautes performances chimiques (tenue aux agents décontaminants)

Support d'application : Application sur acier grenaillé ou phosphaté recouvert du primaire DT 21/SC (GP3002AC / PUS10477G).

Présentation : Peinture bi composants solvantée

Matériel d'application : Pneumatique, airless, airmix

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT

	A la livraison
• Densité	1,34 ± 0.04
• Extrait sec en poids	62 ± 2%
• Extrait sec en volume	42 ± 2%
• Pot life	≥ 4 heures
• COV en g/L	environ 510 g/L
• Finesse	≥ 7 soit ≤ 30 µm

MODE D'EMPLOI

• Référence Base :	JC03067FA/ PUS23744G
• Référence Durcisseur :	CP03003/ DUS70110C
• Référence Diluant :	DL03019 / SOS80076C
• Ratio Mélange en Volume (Base/Durcisseur) :	3/1
• Ratio Mélange en poids (Base/Durcisseur) :	100/22,5

Les renseignements donnés ici sont basés sur notre expérience et l'état actuel de nos connaissances. A cause de la multitude de facteurs qui peuvent influer sur l'application de nos produits, ils ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation d'effectuer lui-même des tests et essais. Il n'en résulte aucune assurance de qualité spécifiques ou de la qualification du produit pour l'emploi prévu.

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax : +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815

FICHE TECHNIQUE

Référence technique : JC03067FA

Classification : famille I – Classe 6a

Date : 16 avril 2014 Indice : 001

MISE EN ŒUVRE

• Diluant préconisé :	DL03019 / SOS80076C
• Mise en œuvre :	Mélanger avant emploi puis ajouter le durcisseur lentement sous agitation. Diluer si nécessaire de 0 à 5%
• Viscosité d'application du produit prêt à l'emploi:	20-26s à la Coupe Afnor 4 à 20°C Masse volumique PAE : 1,1 ± 0,1 g/l ESV PAE : 39% ± 5%
• Conditions d'application :	Support : 5°C à 30°C Atmosphère : 10°C à 35°C Hygrométrie maximale : %HR < 75
• Mode et durée de séchage :	Séchage à l'étuve après désolvatation : 30 mn à 60°C, 1h à 80°c ou 10mn à 100°C. Séchage air à 20°C avec 75% de HR : Hors poussière : 1 heure Hors toucher : 6 heures

CARACTERISTIQUES DU FEUIL SEC

- Epaisseur du feuil sec : 50-60µm
- Brillance spéculaire : 30-40ub **suivant spécification Thales 16261-608-024**
- Recouvrement possible en sortie d'étuve et égrenage obligatoire après 48h.
- Rendement au m²/l : 12-15g/L
- Dureté au pendule Persoz (NFT 30 016) : 190 ± 30 secondes
- Résistance au choc (NFT 30 017) : Feuil face de l'éprouvette au contact de la masse :
  - Hauteur 50 cm : } bon
  - Masse : 1kg } Pas de déformation du subjectile
- Essai d'emboutissage (NFT 30 019) : ≥ 4mm

STOCKAGE ET PEREMPTION

- Températures limites de stockage : -5°C à 40°C sous abri.
- Températures limites de transport : -5 à 40°C
- Délai de péremption : 18 mois en emballage clos d'origine

HYGIENE ET SECURITE

- Se reporter à la fiche de données de sécurité du produit

Les renseignements donnés ici sont basés sur notre expérience et l'état actuel de nos connaissances. A cause de la multitude de facteurs qui peuvent influer sur l'application de nos produits, ils ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation d'effectuer lui-même des tests et essais. Il n'en résulte aucune assurance de qualité spécifiques ou de la qualification du produit pour l'emploi prévu.

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax : +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815